



# Cleaner I

## REINIGER EN ONTVETTER VAN GESLOTEN ONDERGRONDEN

### VOORDELEN

- Sneldrogend
- Voor vervuilde oppervlakken

### PRODUCT

Bostik Cleaner I is bedoeld als reiniger en ontvetter van gesloten ondergronden, voordat op deze ondergronden Bostik producten, zoals lijmen en afdichtingsmiddelen worden toegepast. Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

### TOEPASSINGEN

Reinigen en ontvetten van gesloten, niet-poreuze oppervlakken algemeen zoals metalen en met name geschikt voor keramisch gecoate- en glasoppervlakken.

### VERWERKING

Ondergronden stevig afwrijven met een in Cleaner I gedrenkte, kleurloze doek. Bij ernstige vervuiling met een nieuwe doek het oppervlak nogmaals reinigen. **Let op:** Voorafgaand aan het reinigen/ontvetten met Cleaner I dient men op kleine schaal een test door te voeren of het oppervlak niet door de cleaner wordt aangetast. Na reinigen dient men de cleaner 5 minuten te laten drogen alvorens men op het gereinigde oppervlak gaat lijmen of afdichten (bij 20°C/50% R.V.). Bij twijfel Bostik raadplegen

### OPSLAG EN STABILITEIT

Minstens 12 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsds.thewerccs.com](http://bostikdsds.thewerccs.com) verkrijgbaar



Technische Kenmerken	
Drogestof gehalte	0%
Soortelijke massa	0,79 g/ml
Vlampunt	12°C
Artikelnummer	30024054
EAN code	8713572031359
Kleur	transparant
Verpakking	2,5 L jerrycan
Verpakt per	2

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.